

Peinture synthétique Kramp

Peinture à résine synthétique Kramp

2024/07

MANUEL D'UTILISATION

Conseils de traitement :

Il est important de bien remuer le contenu avant utilisation afin d'obtenir la couleur correcte.

Lors de la peinture d'objets plus grands, nous recommandons de mélanger toute la peinture nécessaire en une seule fois pour éviter des différences de couleur.

Il est préférable d'appliquer la peinture à l'aide d'un équipement de pulvérisation conventionnel, ou d'un équipement de pulvérisation comprimé ou sans air, bien qu'un pinceau ou un rouleau puisse également être utilisé.

Lors de la pulvérisation de l'apprêt en résine synthétique Kramp, il doit être dilué de 10 à 20 % avec du diluant Kramp.

Lors de l'utilisation d'un pinceau ou d'un rouleau, la peinture peut être appliquée non diluée.

Si vous nécessitez un temps de séchage plus rapide, nous vous recommandons d'utiliser le diluant durcisseur rapide de Kramp au lieu du diluant pour résine synthétique de Kramp.

Si vous souhaitez appliquer une seconde couche, celle-ci doit être appliquée mouillée sur mouillée, de préférence une couche horizontalement et une couche verticalement.

Sinon, vous devrez attendre au moins 24 heures (à une température de 20°C) puis poncer légèrement la surface avant d'appliquer la seconde couche.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il est important de nettoyer correctement la surface au préalable, d'appliquer une couche d'apprêt dans une couleur qui convient le mieux à la couleur de peinture finale et d'utiliser un diluant Kramp.

Si des plastiques ou des métaux non ferreux doivent être traités, un apprêt pour zinc doit être utilisé.

Si la composition d'une couche de peinture existante est inconnue ou basée sur des agents liants conventionnels, nous recommandons de peindre une zone de test avant de commencer le travail.

Informations générales sur la peinture synthétique Kramp :

Description du produit


Peinture synthétique à séchage rapide et très résistante, adaptée pour la finition de véhicules utilitaires, de machines et de constructions. Excellente résistance aux intempéries. Pour une utilisation intérieure et extérieure.

Dilution

Diluant synthétique Kramp, ajout de 10 - 20 %.

Viscosité de pulvérisation 4 mm DIN

Pistolet à peinture par gravité 20 - 25 s.



Méthode d'application	Pression	Buse
Pistolet à peinture par gravité	2.0 - 2.5 bars.	1.2 - 1.3 mm
HVLP	2.0 - 2.5 bars.	1.2 - 1.3 mm
	0,7 bars de pression interne de la buse.	

Conditions de traitement

Assurez-vous d'une alimentation et d'une évacuation d'air adéquates.

La température de travail doit être au moins de +10 °C.

Humidité maximale de l'air 80%.

Opérations de pulvérisation	DTF	Consommation
2 - 3	50 - 60 µm	6 - 8 m²/l

Temps de flashage

Entre les couches	Avant le séchage au four
5 - 8 minutes .	10 - 15 minutes.

Séchage

Température de l'objet 20 °C

- Sans poussière 40 - 45 minutes
- Sec au toucher 6 - 8 heures
- Prêt pour montage 24 heures

Température de l'objet 60 °C

- Prêt pour montage 1 heure



Caractéristiques

Base liante :	Résine alkyde modifiée
Teneur en solides (% en poids) :	~ 56
Teneur en solides (% en volume) :	~ 41
Viscosité de livraison DIN 53211 4 mm (en s) :	Thixotrope
Densité DIN EN ISO 2811 (kg/l) :	~ 1,2
Niveau de brillance ISO 2813 à 60° (GU) :	> 80 brillant

Propriétés

- Temps de séchage court
- Très résistant aux UV et aux intempéries
- Grande stabilité verticale
- Excellente fluidité, grande dureté finale, conserve la brillance dans le temps
- Résistant à l'essence et au diesel si exposé temporairement
- Exposition à court terme à la chaleur 150 °C
- Exposition permanente à la chaleur 130 °C

Conseils de traitement

À usage professionnel uniquement.

L'application de couches trop épaisses peut considérablement prolonger le temps de séchage.

Selon la couleur, la viscosité de livraison peut varier.

Ajustez la viscosité en ajoutant du diluant.

Vérifiez la teinte avant l'application.

Kramp GmbH
Meieriedstrasse 4A
CH-3400 Burgdorf
+41 (0)34 420 84 44

Kramp UK Ltd
Unit 5, Lancaster Way
SG18 8YL Biggleswade
+44 (0)1767 602615

Kramp Groep B.V.
Breukelaarweg 33
NL-7051 DW Varsseveld
+31 (0)315 254 299