ALGEMENE EIGENSCHAPPEN SCHUIMEN

Polyurethane Foam Ether ”

Kleur Colour	Grijs Grey
Densiteit Denisty	28 kg / m3 (ISO 845) ± 2
Treksterkte Tensile Strength	min. 80 Kpa (DIN53571)
Rek bij Breuk Elongation at Break	min. 120 % (DIN53571)
Compressie weerstand 40% Compression Load Deflexion	3,1 – 4,3 Kpa
Cellen per cm1 Pores	15 +/- 2
Vlamdovend volgens Specificatie Flamebehaviour	UL 94 HF1
Temperatuur Temperature	- 40 °C bis ca. + 80 °C
Piek temperatuur (kortstondig) Peak temperature (short period)	+ 120

De informatie op dit specificatieblad werd naar beste weten samengesteld. De data zijn echter vrijblijvend en dienen beschouwd te worden als richtlijn waaraan geen garanties door Hoogerdijk b.v. kunnen worden verbonden.
Deze informatie kan in geen geval de noodzaak tot het testen van een product in de eigenlijke toepassing vervangen.

The information on this sheet has been compiled from the results of various test data. This publication however, cannot be considered as a commitment or as a written guarantee by Hoogerdijk b.v. The information presented cannot replace the necessity of serious testing of the product in its actual application.