



ПО ПРОДУКТУ
ДОКУМЕНТАЦИЯ



Инструкции по нанесению покрытия

Руководство пользователя/советы по нанесению покрытия:

Необходимо тщательно перемешать содержимое, чтобы получить правильный цвет.
При окраске крупных предметов мы рекомендуем сначала смешать всю краску, которую предполагается использовать, чтобы избежать разницы в цвете различных участков.

Рекомендуется наносить краску с помощью обычного распылителя, распылителя, работающего под давлением, или безвоздушного распылителя, хотя можно также использовать кисть или валик.

При распылении грунтовки Kramp на основе синтетических смол необходимо развести ее на 10–15% растворителем Kramp. При использовании кисти или валика можно наносить покрытие без разведения.

Если нужно сократить время высыхания, рекомендуем вместо растворителя Kramp для синтетических смол использовать растворитель Kramp быстрого отверждения.

Если нужно нанести второй слой, его необходимо наносить по влажному первому слою. Рекомендуем один слой наносить в горизонтальном, а второй — в вертикальном направлении. В противном случае необходимо выждать по меньшей мере 24 часа (при температуре 20°C), а затем слегка зашлифовать поверхность перед нанесением второго слоя.

Чтобы получить наилучшие результаты, необходимо тщательно очистить поверхность перед нанесением, использовать грунтовку, максимально подходящую по цвету к окончательному покрытию, и растворитель Kramp. При обработке пластика или неметаллических материалов следует использовать грунтовку для цинка.

Если состав существующего красочного покрытия неизвестен или в нем использованы обычные связующие вещества, рекомендуем перед началом работы выполнить окраску пробного участка.

Общая информация:

Условия обработки: температура выше +10 °C, относительная влажность до 80 %.

Подходит для: чугуна и стали

Объем упаковки: аэрозоль 1 л, 2,5 л и 400 мл.

Время высыхания

Время высыхания для краски на основе синтетических смол

Высыхание от пыли при 20 °C: 30–60 минут

Высыхание на отлип при 20 °C: 6–8 часов

Высыхание при 20 °C: 24 часа

Окончательное высыхание: 3–4 дня

Время высыхания грунтовки

Высыхание от пыли при 20 °C: 15–30 минут

Высыхание на отлип при 20 °C: 1–2 часа

Высыхание при 20 °C: 24 часа

Окончательное высыхание: 3–4 дня

Диаметр распыляющих отверстий:

Краска Kramp на основе синтетических смол: 1,2–1,4 мм

Грунтовка Kramp: 1,6–1,8 мм

Давление распыления: 4–5 бар

Расстояние нанесения распылением: 10–15 см

Толщина покрытия и расход материала:

Γπονσξβκῶ: ὑπονσξβκῶ Kramp (σξλωθνῦ οξκπῦσθ : 50–60 μκμ)

Βερυνθι ρλεῖ: κπῶρκῶ Kramp ῶ ξρνξβε ρθνσεςθхеркθυ ρμξλ (σξλωθνῦ οξκπῦσθ : 50–60 μκμ)

εξπεσθхеркθι πῶρυεδ μῶσепθῶῶ: 3,8–4,2 μ²/κγ (οπθ σξλωθνε οξκπῦσθ 50 μκμ)

