



PRODUCT
DOCUMENTATIE



Verwerkings-instructie

Gebbruikershandleiding / verwerkingsadvies:

Voor het gebruik is het noodzakelijk om de inhoud goed te roeren i.v.m. de juiste kleur. Bij grotere objecten adviseren we alle benodigde verf in een keer aan te maken (te mengen), dit ter voorkoming van mogelijke kleurverschillen.

Verwerking is bij voorkeur d.m.v. conventionele spuitapparatuur, luchtdrukbekrachtigde airless spuitapparatuur doch kan ook met de kwast of roller.

Voor het spuiten van de Kramp kunstharsgrondverf is een toevoeging van 10 - 15% Kramp verdunning noodzakelijk, bij verwerking met de kwast of roller kan men deze onverdund aanbrengen.

Om de droogtijd te bespoedigen adviseren wij u om i.p.v. de Kramp kunstharsverdunning de Kramp snelharderverdunning te gebruiken. Voor die gevallen waar men een tweede laag wil aanbrengen is het noodzakelijk dit nat op nat te doen, bij voorkeur 1x horizontaal en 1x vertikaal en anders minimaal 24 uur te wachten (bij 20°C), vervolgens licht na te schuren waarna men de tweede laag kan aanbrengen.

Om een zo optimaal mogelijk resultaat te kunnen bereiken is het noodzakelijk om van te voren de ondergrond goed te reinigen, deze te voorzien van grondverf welke qua kleur het best past bij de uiteindelijke lakkleur en de Kramp verdunning te gebruiken. Wanneer men kunststoffen of non ferro metalen wil behandelen dient daar de grondverf voor zink gebruikt te worden.

Indien een bestaande verflaag onbekend is van samenstelling of is gebaseerd op conventionele bindmiddelen is het raadzaam om op 1 plaats een test uit te voeren alvorens de werkzaamheden aan te vangen.

Algemene gegevens:

Verwerkingsomstandigheden: vanaf + 10 °C en tot 80 % relatieve luchtvochtigheid.

Geschikt voor: ijzer en staal

Verpakkingsgroottes zijn: 1 liter, 2,5 liter en spuitbussen van 400 ml.

Wat zijn de droogtijden?

Droogtijd Kunstharlakken

Stofdroog bij 20°C: 30-60 minuten

Kleefdroog bij 20°C: 6-8 uur

Uitgehard bij 20°C: 24 uur

Einduitharding: 3-4 dagen

Droogtijd grondverfen

Stofdroog bij 20°C: 15-30 minuten

Kleefdroog bij 20°C: 1-2 uur

Uitgehard bij 20°C: 24 uur

Einduitharding: 3-4 dagen

Sproeierdiameters:

Kunstharslak van Kramp: 1,2 - 1,4 mm

Grondverf van Kramp: 1,6 - 1,8 mm

Druk bij het spuiten: 4-5 bar

Spuitafstand verfspuit - project: 10 - 15 centimeter

Laagdiktes en verbruik:

Grondlaag: Kramp grondverf (laagdikte: 50 - 60 µm)

Afdeklag: Kramp kunstharslak (laagdikte: 50 - 60 µm)

Theoretisch rendement per liter: 3,8 - 4,2 m² / kg (bij 50 µm laagdikte)

